

SƠN NHŨ BẠC

* Giới thiệu:

Sơn dầu nhũ bạc cao cấp là loại sơn được sản xuất trên dây chuyền công nghệ mới. Với nhiều đặc tính ưu việt hơn các loại sơn nhũ bạc thông thường hiện tại. Sơn nhanh khô, khả năng bám dính tốt, bề mặt cứng chắc, ánh bạc cao và có độ bền với thời tiết.

* **Ứng dụng:** Thích hợp làm lớp phủ trang trí nội ngoại thất....

Chỉ tiêu kỹ thuật:

Thành phần chính	Nhựa alkyd, nhũ bạc và phụ gia
Màu sắc	Ánh bạc
Thời gian khô 250C + Sờ khô	15÷20 phút
Khô hoàn toàn 250C + 12 giờ	
+ Sơn lại	Tối thiểu sau 30 phút
Thể tích rắn	25 ÷ 30 %
Tỉ lệ phủ (theo lý thuyết)	10÷12 m ² / lít / lớp
Độ dày màng khô	35÷45 microns
Độ nhớt	50 ± 5 KU
TỶ TRỌNG	0.94 ±0.02 Kg/Lít
<i>(Tỷ lệ phủ thực tế sẽ khác nhau, phụ thuộc vào phương pháp sơn và cấu trúc bề mặt sản phẩm)</i>	
Điểm cháy	400C
Số lớp sơn	01 ÷ 02 lớp (tùy theo yêu cầu)
Phương pháp sơn	Sơn phun hay sơn cọ
Dung môi tẩy sạch	Dung môi Phú An Sơn

Hướng dẫn sử dụng

* Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt phải sạch, khô, bằng phẳng và không dính dầu mỡ. Bề mặt phải được chà nhám nhẵn bóng trước khi sơn. Mỗi lớp sơn phải được chà nhám trước khi sơn lớp sơn mới.

* Thi công:

- Sử dụng thiết bị cầm tay hoặc máy khuấy, khuấy đều thùng sơn trước khi sơn.
- Dùng súng phun, cọ ru lô để tiến hành sơn. Khi sơn không nên sơn quá dày.

Lưu ý: Thi công sơn trong môi trường thông thoáng.

Hệ thống sơn đề nghị

Sơn chống rỉ : 01 lớp

Sơn dầu nhũ bạc : 01 ÷ 02 lớp

(Hệ thống sơn đề nghị khác có thể chỉ định tùy theo mục đích sử dụng)

* **Đóng gói:** 1kg, 3kg và 20Kg

* Bảo quản và tồn trữ:

- Không cạy nắp hoặc mở nắp khi chưa sử dụng.
- Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.
- Tránh nguồn nhiệt và các tia lửa trực tiếp.

* Thông tin về sức khỏe và môi trường:

- Thi công trong môi trường thông thoáng hạn chế hút bụi sơn.
- Để xa tầm tay trẻ em, không tiếp xúc với sơn.
- Đeo khẩu trang, kính, các thiết bị bảo hộ khi thi công.
- Không để sơn dính vào mắt, da.
- Nếu dính vào mắt nên rửa nhiều bằng nước sạch, nếu có những biểu hiện khác thường đến các trung tâm y tế gần nhất.
- Xử lý sơn thải, thừa theo đúng tiêu chuẩn môi trường.



SILVER PAINT

*** introduction:**

High-quality Silver Paint is produced by modern chain technology. With a mount of characteristics better than other similar one. Fast drying, good adhesive, hardness surface, brightening color and strong under weather.

*** Application:**

+ Suitable for coating for Furniture....

Specification:

Type	Alkyd Resin, silver and sub-materials...
Color	Silver
Drying time at 25°C	+ Dry in touch 15 - 20 minute
	+ Completed Dry > 12 hr
	+ Recoating At least 30 Minute
Solid volumn	25-30%
Estimate Coverage	10 + 12 m2/Lít/Layer
Drying thickness	35 - 45 micron.
Viscosity	50 + 5 KU
Density	0.94 + -0.02 Kg/lit
<i>(Actual value will dissimilar, depend on method and surface condition)</i>	
Fire Point	400°C
Layer Num.	1 to 2 depend on requirement
Painting method	Spraying or roller
Thinner	Thinner

Guidance:

*** Surface preparation:**

- Surface need to be cleared, dried, flat without oil. The surface should be shot-blasted for surface treatment. Recoating have to be prepared surface firstly.

*** construction:**

- Using equipment or mixing machine. Using spraying gun or rolling for paint.
- Control the thickness thick enough. Should working at ventilation areas.

Recommend painting system:

- Primer : 01 layer
 - Silver Paint : 01 or 02 layer.
- (Painting system can be change belong to client and used purpose)

*** Storage:**

- Shouldn't open the cap. Store at ventilation place, far away from heat source.

*** Healthy and environment:**

- Working at ventilation area to prevent dirty paint.
- Isolating from children.
- Using mask, glasses, protective equipment when working.
- Don't let dirty-paint fall into eyes, skin, if have, cleaning by fresh water.
- When the symptom turn bad, go quickly to hospital nearest.

